

Информация об изделии

По всем вопросам обращаться по тел: + (351) 239-50-71, 239-50-72

Mipa Rostversiegelung

Mipa Rostversiegelung – Запечатыватель ржавчины обладает отличным проникающим воздействием и в застарелую ржавчину. Останавливает даже цинковую коррозию. Превращает влагу, содержащуюся в поверхности ржавчины в двуокись углерода, таким образом, лишая ржавчину основы. Основание с помощью специального полиуретана укрепляется и запечатывается.

Легко наносится кистью, либо краскопультом.

Цвет	Бесцветный			
Расход	15 – 20 м ² /литр			
Упаковка	100мл, 750мл			
Поверхность для нанесения	Сталь, алюминий, оцинкованная сталь.			
Особые указания	Не наносить при Т ⁰ ниже +10 ⁰ С и влажности воздуха выше 80%.			
	Предварительная обработка	Удалить остатки ржавчины, масла, жира, грязи и подвергнутые воздействию ржавчины слои краски абразивом P60. Обезжирить средством Mipa Silikonentferner и высушить. Шлифовка и пескоструйная обработка не требуются.		
	Смешивание	ВЯЗКОСТЬ применяемого материала 12 с 4мм, +20 ⁰ С DIN. Материал поставляется готовым к применению.		
	Нанесение	Давление распыла	Диаметр сопла	
	высокого давления	3 - 4 бар	1,2 - 1,4 мм	
	HVLP	2,5 - 3 бар	1,3 мм	
		Mipa Rostversiegelung активно взаимодействует с влажностью, поэтому после приготовления к работе необходимого количества, упаковку герметично закрыть!		
	Воздушная сушка	Параметры сушки	на отлив	
		При +20 ⁰ С	10 - 15 мин.	
		до последующего покрытия		
		30 - 60 мин.		
		После высыхания обработанная поверхность должна стать равномерно матовой, либо глянцевой. При необходимости нанести повторно.		
	Дальнейшая обработка	Нанести шпатлёвку, либо грунт/ наполнитель Mipa.		

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля. Предусмотрено использование изделий специалистами и при следовании мерам безопасности. При переработке должны быть соблюдены мероприятия по безопасности и защите работ.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля. Предусмотрено использование изделий специалистами и при следовании мерам безопасности. При переработке должны быть соблюдены мероприятия по безопасности и защите работ.