Акриловый грунт-наполнитель HS 5+1 Acrylfiller SOLL SF5

Информация о продукте

Описание:

Акриловый грунт-наполнитель высокого качества, пластичный, предназначен в качестве предварительного покрытия под краску. Имеет отличные заполняющие, адгезийные и антикорозионные свойства. Создает гладкую ровную поверхность, быстро сохнет и легко обрабатывается. Придает идеальный вид лаковым покрытиям. Поверхности: железо, сталь, оцинкованный метал.

Применение:

- для всехстороннего применения в автопромышленности
- для покраски автомобилей
- для создания гладкой и ровной поверхности
- порозаполнение поверхности перед покраской

Технические характеристики:

Вязкость смеси (около),кг/дм^3:	1,55
Рекомендуема толщина слоя/покрытия, мкм:	60 / 95
Время высыхания (при 20 °C): степинь 1 (пылосухой), мин.:	30
степинь 3 (сухое на прикосновение), ч.	3
Время пригодности смеси компонентов при 20 °C, ч.	1
Теоретический расход для покрытия толщиной 60 мкм дм^3/м^2	0,9
Рекомендуемое количество слоев:	1-2
Количество твердых веществ (±2), % по объему:	65
Блеск покрытия	матовый

Цвет:

Белый, цветло серый, темно серый, черный

Хронение:

По крайней мере 1 год, при хранении в оригинальной запечатанной банке.

Метод использования:

Безвоздушное распыление
Кисть
Воздушное распыление

Параметры безвоздушного распыления:

Диаметр сопла	1,8 — 2,5 мм
Давлвние	2,5 — 3,5 Мпа
Растояние сопла от поверхности	20 — 25 см

Растворитель

Акриловый

Пропорции смешивания:

5 : 1 (грунт : отвердитель)

ЛОС-регулирование

Грунт: добавление 15% растворителя – вязкость DIN 4 – 35-40сек.
Количество летных веществ (для смеси готовой к применению): VOC=510г./л.
Грунт: добавление 20% растворителя – вязкость DIN 4 – 22-26сек.
Количество летных веществ (для смеси готовой к применению): VOC=540г./л.

Рекомендации по применению

Стальная поверхность обезжиренная и отпыленная. Перед нанесением следует устранить продукты коррозии и другие загрязнения. Покрытие ошлифовано наждачной бумагой – на мокро 120 – 240, на сухо – 80 – 180.
Поверхность алюминия, оцинковки загрунтирована реактивным грунтом.

Условия

Минимальная температура основания: 5 °C
Температура основания выше температуры пункта росы
Относительная влажность воздуха максимально 90%
Хорошая вентиляция

Время для нанесения очередных слоев:

Минимальное	При 20 °C	10 — 20 мин
	При 15 °C	15 — 25 мин
Краски поверхностные	При 20 °C	5 ч
	При 15 °C	8 ч

Указанное время касается однослойного покрытия рекомендуемой толщены, высыхающего при хорошей вентиляции и может измениться при изменении условий вентиляции, количество слоев и толщена покрытия.

Даполнительная информация

Взависимости от предназначения и рода поверхности можно изменить толщену слоя от рекомендуемой. Изменение толщены слоя, изменяет теоретический расход толщены, время высыхания и время накладывания очередных слоев.

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.

UAB HELVINA · Савanорю пр. 271 LT-50131 Каунас, Литва · Тел. +370 37 308901 · Факс +370 37 308902