



2K-HS-Акриловый лак SOLL C3 Информация о продукте

RU 1/0210
Лист 1/1

Бесцветный, акриловый лак, в состав которого входит большое количество твердых частиц. Благодаря твердости, глянецовитости, УФ стабильности, устойчивости к воздействию погодных условий, гарантирует красивый внешний вид и прочный слой. Покрывается двумя слоями, равномерно распределяется и быстро высыхает. Это позволяет легко сделать ремонт и сокращает время содержания в окрасочно-сушительной камере. Этот лак можно использовать со всеми видами краски, имеющимися на рынке. Рекомендуется использовать вместе с нормальным и быстрым отвердителем в зависимости от условий употребления.

Цвет	бесцветный			
Сотношение смешивания	2:1 по объёму			
Отвердитель	2K- HS Акриловый отвердитель SOLL H3 25; 2K- HS Акриловый отвердитель SOLL H3 10			
Разбавитель	Без разбавителя; 10-15% акрилового разбавителя			
Вязкость распыляемого материала 20°C	19 - 20 с 4 мм DIN; 15 - 17 с 4 мм DIN			
Применение	Давление распыления	Наконечник распылителя	Операции распыления	
Гравитационное	3 - 4 бар	1,3 – 1,4 мм	2	
Годеи к крименению	1 час			
Время обработки	5-10 мин. между операциями распыления			
Сушка	Повторное покрытие	Не прилипает пыль	Можно трогать	Полностью затвердевает
	При 20 ° C	10 мин.	14 часа	24 часа
При 60 ° C	5 мин.	45 мин.	2 часа	
Летучие органические соединения	ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е): 840 г/л (2007) Этот продукт имеет ЛОСmax. 626 г/л			

Рекомендации:

Рабочие условия: от + 10 °C и до 75% относительной влажности воздуха.

Хранение: по крайней мере 12 месяцев, если хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Маркировка	VbF	Группа опасных веществ
2K-HS Акриловый лак SOLL C3	A II	легковоспламеняющийся; Xn
2K-HS Акриловый отвердитель SOLL H3 10	A II	легковоспламеняющийся; Xn; содержит ксилол
2K-HS Акриловый отвердитель SOLL H3 25	A II	легковоспламеняющийся; Xn; содержит ксилол

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.