



**1К Базовая краска
SOLL BC**
Информация о продукте

Лист 1/1

Высокого качества автомобильная базовая краска с эффектом «металик». Готовая к использованию. Это краска при покраске широко распространяется и имеет хорошую адгезию к поверхности, что делает её пригодной для полной или частичной покраски легковых и грузовых автомобилей. Можно покрывать 2К акриловым лаком.

Расход: 7-9 м²/л

Цвет	Разный, соответствии с спецификацией авто производителей			
Сотношение смешивания	2:1 по объёму с базовым разбавителем			
Отвердитель	-			
Разбавитель	Базовый разбавитель			
Вязкость распыляемого материала 20°C	16-18 сек. 4 мм DIN			
Применение	Давление распыления	Наконечник распылителя	Операции распыления	
Гравитационное	3 - 5 бар	1,3 - 1,4 мм	2-3	
Безвоздушный-воздушной смеси	-	-	-	
Годен к применению	-			
Толщина покрытия / сухой слой	15 - 20 м			
Время высыхания	2-5 мин. между операциями распыления			
Сушка	Повторное покрытие	Не прилипает пыль	Можно трогать	Полная твёрдость
	При 20° C После 10-15 мин. можно наносить лак.			
ЛОС-регулирование	ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е): 840 г/л (2007) Этот продукт имеет ЛОСmax. <840 г/л			

Рекомендации:

Рабочие условия: от +10°C и до 75 % относительной влажности воздуха.

Хронение: По крайней мере 3 года, при хранении в оригинальной запечатанной банке

Маркировка
SOLL BC
BC Разбавитель

VbF
неприменяется
A II

Группа опасных веществ
воспламеняющийся,
воспламеняющийся, Xn

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.