

Omniline

Plastic stopper

Эластичная шпаклевка

➤ шпатлевка,обладающая высокой эластичностью и сцепляемостью

➤ рекомендуемая для нанесения на пластиковые поверхности и элементы,подвергаемые ударам

➤ является мягкой шпаклевкой,не загрязняет наждачную бумагу во время шлифования



➤ может быть использована для обработки обширных поверхностей

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- цвет-темно серый
- время сушки 20-30 мин./20°C
- смешивать 2-3% пасты-отвердителя Harterpaste
- время сушки можно сократить,прогревая в течение 10мин. в температуре 60°C
- жизнеспособность 4-6 мин./20°C
- сухое шлифование P120 - P240

Эластичная шпаклевка

ПРИМЕНЕНИЕ:

для выравнивания царапин и неровностей

ПОДЛОЖКА:

++ отличная
+ хорошая

- сталь, алюминий, гальванизированная, пластмасса, отшлифованные ++
- отвержденные 2К-порозаполнители, старое лаковое покрытие, отшлифованные ++
- дерево и бетон +

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА / ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку!

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



100:2-3% пасты-отвердителя
жизнеспособность 4-6 мин./20°C



нанести слой шпатлевки толщиной до 3мм
минимальная температура нанесения +10°C



20-30 мин./20°C
10 мин./60°C



черновое шлифование P80 – P120
чистовое шлифование P120 – P240



шпаклевка полиэфирная
пневмораспыляемая
грунтовки и грунты-порозаполнители

Охрана труда:

Поступать соответственно рекомендаций находящихся в **картах безопасности** для данного продукта

ВНИМАНИЕ!

НЕ НАНОСИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА РЕАКТИВНЫЕ ГРУНТЫ (wash primery), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ И НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ